

NÁVOD NA ÚDRŽBU FÓLIOVANÝCH DVÍŘEK T.CLASSIC

Doporučení pro čištění - obecný postup pro všechny fólie

Použijte běžné čisticí kapaliny nebo detergenty na plasty. Slučitelnost konkrétního prostředku s fólií doporučujeme nejprve vyzkoušet na skrytém místě.

Skvrny od silně zabarvených substancí smyjte co nejdříve vlažnou vodou s přídavkem běžného čisticího prostředku (ne abrazivního!). Skvrny nenechávejte zaschnout – jejich odstranění je pak mnohem obtížnější!

Zbytky skvrn, zejména mastné stříkance a usazeniny, lze vyčistit 30% teplým mýdlovým roztokem. Tento postup dle potřeby zopakujte.

V případě těžce odstranitelných skvrn lze použít čisticí prostředky s podílem alkoholu nejvýše 15–20 % (Sidolin – Clin universal nebo Ajax, čistič oken).

Na závěr smyjte zbytky čisticích prostředků vlažnou vodou a vysušte fólii jehlicí na okna.

Upozornění:

Nepoužívejte zabarvené čističe (ředěné či koncentrované), neboť jejich barviva mohou na fólii zanechat stopy! Parní či vodní vysokotlaké čištění nejsou k čištění fóliovaných povrchů vhodné. Tyto povrchy také nejsou odolné proti organickým rozpouštědlům, jako jsou ředidla, odlakovače nebo koncentrovaný alkohol.

Pokyny pro údržbu výrobků s povrchovou úpravou matnou fólií

[řady Barvy / Mat / Supermat]

Dvířka těchto řad nejsou primárně určena pro bezúchytkové používání!

Matný vzhled fólií je dosažen užitím speciálních aditiv v laku. Obzvláště u světlých dekorů se projevuje citlivost vůči silně zabarveným tekutinám a substancím. Pro prevenci poškození povrchu vyzkoušejte působení čisticího prostředku nejprve na nenápadném místě, v malém množství a krátkodobě. Současně je nutno zohlednit pokyny výrobce čisticího prostředku.

Zbytky standardně ošetřených skvrn lze odstranit přidáním mycího přípravku např. „Brill“ v množství dle doporučení výrobce, nebo alkoholu (etanol – maximální podíl 10%).

Pokyny pro údržbu výrobků s povrchovou úpravou lesklou fólií

[řada Lesk]

Výrobky jsou opatřeny ochrannou fólií proti poškození při dopravě, manipulaci a montáži. Povrch by neměl být čištěn dříve než 4 týdny po odstranění této fólie! Poté můžeme použít jemný hadřík namočený v teplé vodě. Osvědčilo se i použití speciálních autoutěrek napuštěných čisticím roztokem (např. Sonax Clean a Drive)

Použijete-li jakékoliv čisticí prostředky, dbejte na to, aby neobsahovaly aromatické uhlovodíky, estery, ketony, halogenované hydrokarbonáty nebo alkohol v koncentraci nad 25%. Nedoporučujeme také použití detergentů na bázi octa. Prostředky by neměly být abrazivní (drsné, odírající, hrubé) a měly by být vždy zředěny teplou vodou.

Pokyny pro údržbu výrobků s povrchovou úpravou ULTRA

[řada Ultra]

Hadříky používané na čištění (pokud možno z bavlny, nikdy ne “mikroutěrky”!) je třeba předem důkladně vyprat. Pokud se při čištění na hadříku usazuje minerální nebo kovový prach, je nutno jej permanentně proplachovat, aby tyto prachové částičky nezanechaly na povrchu rýhy. Na takto vzniklá poškození se nevztahuje záruka výrobce.

Vždy dbejte pokynů výrobce a doporučení koncentrace daného čisticího prostředku.